

Pinjasol Lasur

RODZAJ	Preparat dekoracyjno-impregnujący z dodatkiem wosku do malowania drewna eksponowanego na zewnątrz pomieszczeń.
OPIS	Produkt o właściwościach tiksotropowych, łatwo się rozprowadza, nie kapie, nie tworzy zacieków. Podwyższona odporność na zarysowania i ścieralność dzięki zawartości mikronizowanego wosku. Nie wymaga nakładania warstwy podkładowej - głęboko penetruje drewno. Zabezpiecza przed warunkami atmosferycznymi takimi jak: opady, wilgoć, różnice temperatur, promieniowanie UV.
Przykłady zastosowania	Zalecany do stosowania na ogrodzenia, okna, balustrady, meble ogrodowe, altany, itp.
DANE TECHNICZNE	
Właściwości	Podkreśla naturalne drewno i strukturę drewna. Dostępny w szerokiej gamie atrakcyjnych i trwałych kolorów.
Karty kolorów	Kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes. Ostateczny odcień będzie uzależniony od gatunku drewna oraz pierwotnego koloru podłoża.
Stopień połysku	Mat
Wydajność	Do 18m ² /l – przy jednokrotnej aplikacji dla gładkich podłoży drewnianych. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak faktura, porowatość, zawartość wilgoci w podłożu, itp.
Nakładanie	Pędzel, natrysk. Dopuszcza się również aplikację wałkiem, pod warunkiem, że pierwsza warstwa zostanie naniesiona pędzlem – malowanie pędzlem zapewni dokładniejsze pokrycie malowanej powierzchni, co jest ważne szczególnie w przypadku nowych elementów drewnianych.
Czasy schnięcia	W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% - pyłosuchość po upływie kilku godzin(zależnie od koloru); nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach.
Zawartość części stałych	Ok. 23% obj. w zależności od koloru Ok. 27% wag. w zależności od koloru
Gęstość	Ok. 0,91 kg/l w zależności od koloru
Kod produktu	B6839059
Original data sheet	4878

Pinjasol Lasur

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania

Wszystkie malowane powierzchnie powinny być suche, o zawartości wilgoci w drewnie poniżej 20%. Aplikację należy przeprowadzać w temperaturze powietrza powyżej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

Przygotowanie

Surowe oraz nieprzetworzone drewno należy oczyścić, osuszyć, usunąć wszelkie plamy z oleju lub wosku. Do czyszczenia powierzchni oraz usuwania pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów. Wcześniej bejcowane, istniejące, połyskliwe powłoki i podłoża dokładnie zmatowić w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcji preparatu przez podłoże. W razie konieczności usunąć całkowicie istniejącą powłokę. Należy zabezpieczyć rośliny przed zachlapaniem podczas aplikacji. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Malowanie

Pędzel, natrysk. Dopuszcza się również aplikację wałkiem, pod warunkiem, że pierwsza warstwa zostanie naniesiona pędzlem – malowanie pędzlem zapewni dokładniejsze pokrycie malowanej powierzchni, co jest ważne szczególnie w przypadku nowych elementów drewnianych.

Natrysk hydrodynamiczny: dysza 0, 15 – 0, 19; ciśnienie 150-180 bar.

Wyrób należy dokładnie wymieszać zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji.

Aplikować za pomocą pędzla, natrysku lub wałka (zgodnie z zastrzeżeniem dotyczącym aplikacji wałkiem). Nakładać na całej powierzchni wzdłuż włókien, zwracając szczególną uwagę na łączenia i pęknięcia oraz stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę. Poleca się nakładać 2 warstwy wyrobu, dzięki czemu uzyskujemy mocniejszą powłokę i intensywny kolor w odstępie 24 godzin od pierwszej warstwy.

Nie nakładać na powierzchnie typu podłogi, schody itp.

Czyszczenie narzędzi

Rozcieńczalnik: benzyna lakiernicza.

Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)

Kat. A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. –700 g/l. Produkt zawiera poniżej 700 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008

Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu.

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego i może być wykorzystany tylko przez osoby posiadające wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zakresie właściwego zastosowania produktu. Powyższe informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne rekomendacje. W zakresie ustanowionym przez właściwe przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest wykorzystywany lub za sposób jego użycia.

Osoba zamierzająca zastosować produkt do celów innych niż rekomendowane w niniejszym dokumencie bez uprzedniej pisemnej zgody producenta, podejmuje takie działania na własne ryzyko.

Wróć