


BALLAST TOLLERANT ULTRA



Antyosmozowy podkład pośredni tworzący grubo powłokową powierzchnię. [BALLAST TOLLERANT ULTRA](#) jest poliamidowo-epoksydowym podkładem o właściwościach antyosmozowych na laminacie. [BALLAST TOLLERANT ULTRA](#) to **szybkoschnący** podkład pośredni z tiksotropowymi właściwościami, umożliwiającymi tworzenie się grubych warstw, nawet do 150 mikronów dla pojedynczej warstwy, które mogą być pokrywane antyfulingiem lub farbą, również po długich okresach czasu.

Kolor



.7035

Jasno szary



.7015

Szary

Z uwagi na różne parametry i ustawienia monitorów oraz kart graficznych przedstawione kolory mogą nie odpowiadać kolorom rzeczywistym i mają jedynie charakter poglądowy. Aby uzyskać precyzyjną wizualizację koloru zawsze korzystaj z fizycznego próbnika kolorów.


Przygotowanie powierzchni

Laminat

Podłoże powinno być odtłuszczone, przeszlifowane papierem ściernym nr P180-280, suche oraz pozbawione wszelkich zanieczyszczeń.

W przypadku uprzednio malowanych powierzchni które są w złym stanie (np. pękająca lub łuszcząca się farba) należy starą powierzchnię dokładnie zeszlifować lub użyć środka do usuwania starych powłok malarskich (np. [REVERSE ECO](#)), uszkodzenia powierzchni zaszpachlować szpachlówką epoksydową (np. [FILL LIGHT PLUS](#)). Następnie można przystąpić do malowania podkładem [BALLAST TOLLERANT ULTRA](#)

Aplikacja



Rozcieńczalnik	EPO SOLVE
Pędzel	Rozcieńczenie do 10%
Wałek	Rozcieńczenie do 10%
Natrysk	Dysza 1.8-2.4; Rozcieńczenie do 20%
Ilość warstw	1-3
Czas do nałożenia kolejnej warstwy 20°C	4 h (w przypadku natrysku ok 3 h)
Uwagi	Dobrze wymieszać oddzielnie bazę i oddzielnie utwardzacz, poczekać kilka minut przed połączeniem, aby pozbyć się pęcherzyków powietrza. Dla uzyskania właściwości antyosmózowych malować do uzyskania powłoki 300 mikronów. Nie stosować w temperaturze poniżej 0 °C.

Czas schnięcia

Temperatura	0°C	10°C	20°C
Suchość na dotyk			40 min
Suche / kolejne warstwy	20 h	8 h	4 h
Całkowite utwardzenie			7 dni


Cechy

- + Bardzo łatwa aplikacja, zarówno wałkiem jak i natryskiem.
- + Szybkoschnący, niewrażliwy na niskie temperatury.

Dane techniczne

Opis	Dwuskładnikowy podkład epoksydowy
Powierzchnia	Laminat
Kolor	Zgodnie z próbnikiem
Wykończenie	Mat
Gęstość	1,4 g/cm ³
Zawartość cząstek stałych	64%
Proporcje mieszania składników A i B	100:9 (Objętościowo) lub 100:6 (Wagowo)
Kolejna warstwa	Do 60 dni z antyfulingiem
Grubość powłoki	75-300 µm (1-3 warstwy)
Rozcieńczalnik	Rozcieńczanie/Czyszczenie EPO SOLVE
Wydajność	8,3 m ² /l (na warstwę 75 µm)
Okres przydatności do użycia	2 lata

Opakowanie



Ważne informacje

W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje. Należy unikać wdychania oparów oraz kontaktu wyrobu z oczami i skórą. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje na temat substancji niebezpiecznych zawartych w wyrobach i związanych z nimi zagrożeń podane są w kartach charakterystyki, które udostępniamy na życzenie.

Okres trwałości podany na opakowaniu. Przechowywać lub transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze od 5°C do 35°C. Unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Chronić przed ekspozycją w ekstremalnych temperaturach.

Produkt i jego opakowania, nawet puste, nie mogą być uwalniane do środowiska; nie wylewać pozostałości farby do cieków wodnych oraz nie usuwać z odpadami komunalnymi; stosować odpowiednie pojemniki na odpady. Utylizacji należy dokonywać zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach niebezpiecznych.

aquavendo.com

Dystrybucja: AQUAVENDO Sp. z o.o., ul. Łódzka 15, 95-015, Głowno, Polska

AQUA/MARINE
YACHT PAINTS 

Podane dane mogą nieznacznie różnić się dla różnych kolorów jak również z tytułu normalnych odchyłek produkcyjnych

Informacje zawarte w niniejszej karcie nie mają charakteru wyczerpującego. Każda osoba stosująca produkt, bez uprzedniego sprawdzenia bezpieczeństwa technicznego, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, robi to na własne ryzyko i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stan produktu lub za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z takiego nieodpowiedzialnego użycia produktu. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą podlegać modyfikacjom w procesie poszerzania naszych doświadczeń i polityki ciągłego rozwoju produktu.