



SEAJET 120 UV VARNISH

Product description

Seajet 120 UV Varnish to piękny, tradycyjny lakier na bazie oleju tungowego o wysokim połysku. Ten jednoskładnikowy lakier zawiera absorbery UV, aby zapewnić dłuższą żywotność i jest łatwy w aplikacji.

Dane produktu

Kolor	Zupełnie bezbarwny
Temperatura zapłonu	40°C
Zaw. części stałych obj. %	59 ±2
VOC (Teoretycznie)	385 g/l.
Wielkości opakowań	0.75lt, 2.5lt
Proporcje mieszania	Produkt jednokomponentowy

Warunki aplikacji

Rozcieńczalnik	SEAJET THINNER U	
Metody aplikacji	Air spray, pędzel, wałek*	
Warunki	Temperatura otoczenia	min.5°C - maks.35°C
	Max. wilgotność	80% R.H.
	Temperatura produktu	min. 5°C - maks. 35°C
	Temperatura podłoża	min. 7°C - maks. 35°C
	Rozmiar dyszy	1,2-1,5 mm
Warunki natrysku	Ciśnienie materiału:	2 - 3 bar
	Rozcieńczenie:	0 - 5% (by pędzel) or 10 - 15% by spray.
		m²/l (teoretycznie)
Grubość powłoki/Wydajność	10,0	
Preferowana Grubość filmu na warstwę	Mokro(µm) 100	
	Sucho(µm) 59	
Podłoża	drewno	
Powłoka poprzedzająca	-	
Kolejna powłoka	SEAJET 120 UV VARNISH	
Mieszanie	Przed użyciem dokładnie wymieszać, aż produkt uzyska jednolitą konsystencję.	
Uwagi	*Grubość filmu i wydajność zależą od metody aplikacji.	

Przygotowanie Podłoża

Istniejący lakier w dobrym stanie: oczyścić powierzchnię. Zmyj świeżą wodą i pozostaw do wyschnięcia. Wyrównaj ponownie papierem ściernym P280-P400. Oczyścić powierzchnię ściereczką. Nałóż 2 warstwy lub więcej SEAJET 120.

Powierzchnia w złym stanie: stare warstwy lakieru usunąć poprzez szlifowanie lub zdzieranie.

Surowe drewno: przeszlifować powierzchnię P80-P180 wzdłuż słojów, a następnie P280-P400.

Usuń cały kurz, ścierając rozcieńczalnikiem i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Nakładanie: pierwszą warstwę rozcieńczyć o 50% na surowym drewnie. Drugą warstwę rozcieńczyć o 25%, trzecią o 10%, a następnie nałożyć dodatkowe warstwy, w razie potrzeby rozcieńczyć o 5%.

Możesz nałożyć 5-6 dodatkowych warstw, aby uzyskać wykończenie przypominające szkło. Przeszlifować na mokro wzdłuż włókien między warstwami P320-P400, aby uzyskać lepsze wykończenie.

Unikaj malowania lakierem, gdy jest wietrznie, wilgotno lub w bezpośrednim świetle słonecznym. Najlepiej malować w suche poranki".



SEAJET 120 UV VARNISH

Czasy schnięcia / przemalowania

Temperatura	Czas schnięcia (at DFT 40 µ)	Czas przemalowania (at DFT 40 µ)	Czas indukcji	Czas życia mieszaniny	Suchy do wodowania	Uwagi
5 °C	-	-	-	-	-	-
10 °C	-	-	-	-	-	-
20 °C	Suchość dotykowa: 12 godz. Pełne wyschnięcie 24 godz.	Min.: 24 godz. Max.: -	-	-	-	-
30 °C	-	-	-	-	-	-

Ogólne informacje

Przechowywanie

Przechowywać pojemniki w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Pojemniki muszą być mocno zamknięte. Obchodzić się z uwagą.

Transport

Produkt podczas transportu powinien znajdować się w bezpiecznie zamkniętym opakowaniu.

Okres przydatności do użycia

Min. 3 lata @ 20°C

Postępowanie z odpadami

Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji można znaleźć na www.seajetpaint.com.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Zalecenia w zakresie ochrony indywidualnej i dodatkowe informacje można uzyskać z Karty zdrowia i bezpieczeństwa dostępnej na życzenie. Minimalne środki ostrożności, jakie należy zastosować przy używaniu tej farby są następujące:

- Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia umieszczone na pojemniku.
- Należy zadbać o odpowiednią wentylację.
- Należy unikać kontaktu ze skórą i wdychania aerozolu.
- W razie kontaktu ze skórą, należy dokładnie przemyć to miejsce letnią wodą i mydłem lub odpowiednim środkiem czyszczącym. Jeśli środek dostanie się do oczu, należy przepłukać je wodą i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
- Ponieważ produkt zawiera substancje łatwopalne, należy przechowywać go z dala od iskier i otwartego ognia. Na terenie obiektu palenie powinno być zabronione.

Zastrzeżenie:

Dane, specyfikacje oraz zalecenia podane w niniejszej karcie są wyrażeniem wyników badań lub doświadczenia uzyskanych w kontrolowanych lub ściśle określonych warunkach. Nie gwarantuje się ich ścisłości, kompletności ani odpowiedniości w warunkach rzeczywistych jakiegokolwiek planowanego użytkowania, określenie których pozostawia się w gestii użytkownika. Dane produktu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i przestają być prawnie wiążące po dwóch latach od wydania. Wszystkie stosunki prawne Chugoku Paints B.V. podlegają najnowszej wersji Jednolitych warunków sprzedaży i dostaw Chugoku Paints B.V. złożonej w sądzie rejonowym w Rotterdamie, które na życzenie będą bezpłatnie udostępniane. Chugoku Paints B.V. wyraźnie odrzuca możliwość zastosowania jakichkolwiek Warunków ogólnych stosowanych przez kontrahentów spółki. Jurysdykcja wyłączna: właściwy Sąd w Rotterdamie.

Niektóre produkty zostały specjalnie zmodyfikowane w celu dostosowania ich do poszczególnych europejskich wymogów w zakresie praw i przepisów europejskich, państwowych oraz lokalnych lub w odniesieniu do poszczególnych europejskich wymogów użytkowania. W rezultacie pewne właściwości fizyczne w TDS mogą różnić się od tych podanych w oryginalnym japońskim TDS.